

## Zink-Ausbesserungs-Spray LZ-16

Für die Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen und für die farbliche Angleichung von Anbauteilen an die verzinkte Umgebung.  
**In verschiedenen Farbtönen lieferbar.**

<b>Liefergebinde:</b>	400 ml
<b>Bestell-Nr:</b>	LZ-16.40.0000.0 LZ-16.40.0000.1 LZ-16.40.0000.2 LZ-16.40.0001.0 LZ-16.40.0002.0 LZ-16.40.0003.0
<b>Lieferform:</b>	technisches Aerosol, gebrauchsfertig
<b>Trocknungsart:</b>	lufttrocknend
<b>Ergiebigkeit:</b>	3 – 4 m <sup>2</sup> /400 ml-Dose
<b>Schichtdicke:</b>	ca. 20 µm pro Auftrag
<b>Verarbeitung:</b>	sprühen
<b>Einsatztemperatur:</b>	bis -10°C
<b>Lagerfähigkeit:</b>	1 Jahr
<b>überlackierbar:</b>	nicht geeignet
<b>Untergrund:</b>	Gut reinigen, nicht auf Schmutz, Fett oder Feuchtigkeit sprühen!
<b>Verarbeitungshinweis:</b>	Vor Gebrauch solange schütteln, bis Klappergeräusch des Rührkörpers hörbar, Sprühabstand ca. 30 cm einhalten! In mehreren dünnen Schichten nach jeweiliger Zwischentrocknung auftragen.
<b>Farbton:</b>	6 Hell-/Dunkel-Stufen, siehe Farbtonkarte Nr. 16
<b>Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt und Hinweise auf der Spray-Dose beachten

TM/LZ-16 überarbeitet am: 25.08.15 rei/in / Druckdatum: 25.08.15/01-03/D