

Yacht- und Bootslack

LK-20

Seewasserbeständiger farbloser Lack, hochglänzend, für Innen- und Außenbereich.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Geeignet für Holzuntergründe wie z.B. bei Booten, die im Oberwasserbereich hochglänzend lackiert werden sollen. Weitere Anwendungsgebiete: Gartenmöbel, Fenster, Türen und hochbeanspruchte dekorative Holzteile.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Harte elastische Oberfläche • Gute Füllkraft • Sehr guter Verlauf • Wetter- und wasserfest • Langsame Trocknung • Lösemittelhaltig
Bindemittelart	Spezielles Alkydharz
Verpackungsgrößen	0,5 l 1,0 l 2,5 l
Farbtöne	farblos
Glanzgrad	hochglänzend
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 10 bis 15 m ² /l pro Anstrich je nach Untergrund
Lagerfähigkeit	Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler, frostfreier und trockener Umgebung min. 1 Jahr ab Auslieferung.

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise	<p>Der Bootslack ist streichfähig eingestellt.</p> <p>Bei saugfähigem Untergrund 1. Anstrich ca. 15 bis 20 % verdünnt verarbeiten.</p> <p>Den 2. Anstrich ca. 10 % verdünnt und die weiteren Anstriche unverdünnt streichen, rollen oder spritzen.</p> <p>Zwischentrockenzeiten von mind. 24 Stunden einhalten.</p> <p>Bei trockenem Wetter und nicht bei starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.</p> <p>Zwischenanstriche mit Schleifpapier Körnung 800 köpfen.</p>
------------------------------	--

Auftragsverfahren

streichen, spritzen, rollen

Verarbeitungstemperatur

über +5°C bis max. 30°C Objekttemperatur

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss frei sein von Öl, Fett, Wachs, von sonstigen Verunreinigungen und von allen lockeren Bestandteilen.

Altes und bereits lackiertes Holz vorher gut anschleifen und reinigen und anschließend je nach Bedarf anstreichen.

Altes und neues Holz außen mit Imprägniergrund ReiColor DD-25 farblos vorstreichen. Anschließend mit einer farbigen Holzlasur ReiColor LW-92 (z. B. Eiche, Kastanie) grundieren und 1 bis 3 x mit Bootslack beschichten.

Altes und neues Holz innen nach Bedarf mit Holzlasur ReiColor LW-92 farbige vorstreichen und Bootslack in 1 bis 3 Schichten auftragen.

Trocknung

lufttrocknend

Trockenzeiten

ca. 2 Tage, abhängig von der Schichtdicke
Langsame Trocknung durch hohen Ölanteil.

Verdünnung

ReiColor VT-60, ReiColor VK-30

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise

Kat. A/i, 500 g/l VOC (2010), Ib
Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 18.10.2022