

# Zink-Ausbesserungsfarbe LZ-01

Zinkausbesserungsfarbe auf Zinkstaub-Basis für innen und außen.



### **Produktbeschreibung**

Anwendungsbereich Zur Ausbesserung von Fehlstellen auf feuerverzinkten

Stahlteilen. Weiterhin für verzinkte Flächen, die durch Schleifen oder Schweißen beschädigt worden sind und für nicht verzinkte Kleinteile, die verzinkten Konstruktionen

angepasst werden sollen.

Entspricht den Anforderungen der Normen DIN EN ISO

1461 / DIN EN ISO 3549.

Enthält mehr als 91 % Zinkstaub im Gesamtpigment.

• Hervorragender Korrosionsschutz

Zinkähnlich heller Farbton

Einfache Verarbeitung

Hoher Zinkanteil

Verpackungsgrößen 200 g

500 g

1000 g

Theoretische Ergiebigkeit ca. 6 bis 8 m²/l

**Farbtöne** zinkhell

Glanzgrad matt

Dichte ca. 2,1 kg/l

Lagerfähigkeit Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler und

trockener Umgebung ca. 3 Jahre ab Auslieferung.

Verarbeitung

Materialzubereitung Vor der Verarbeitung Gebindeinhalt am besten mit

Rührgerät gut mischen und homogenisieren. Boden und

Gefäßwand müssen miterfasst werden.

**Verarbeitungshinweise** Bei der Applikation von LZ-01 sind u. a. zu beachten:

DIN 55634-1: 2018-03 (insbesondere Abschnitt 5.4.4),

DIN 12944-4: 2018-04

Auftragsverfahren Unverdünnt, vorwiegend durch Streichen, Rakeln oder

Rollen.

## **Technisches Merkblatt**



**Verarbeitungstemperatur** Die Temperatur des Untergrundes sollte zwischen ca.

+5°C und +40°C liegen.

Insbesondere bei Tief-Temperaturen ist darauf zu achten, dass die kalten Flächen weder mit Kondensfeuchtigkeit, noch mit angefrorenem Tau beaufschlagt sind, sonst besteht beim Überstreichen die Gefahr der späteren

Abplatzung der Beschichtung.

Sehr hohe Temperaturen bewirken, dass durch zu schnelles Abdunsten der Lösemittel keine gleichmäßige

Verarbeitung stattfinden kann.

**Untergrundvorbehandlung** Untergrund gründlich reinigen und lose Bestandteile wie z.

B. Rost, Weißrost, Schlacke, Ruß, Fett und sonstige

Verunreinigungen entfernen.

**Trocknung** lufttrocknend, physikalisch

Trockenschichtdicke max. 150 μm

**Trockenzeiten** staubtrocken: nach ca. 1 h, je nach

Umgebungsbedingungen durchgetrocknet: über Nacht

Überlackierbarkeit nach völliger Trocknung, z.B. mit ReiColor LZ-80, ReiColor

ZY-20, ReiColor ZL-22

Verdünnung ReiColor VE-50, ReiColor VK-30 oder ReiColor VK-80

#### **Hinweise**

VOC-Sicherheitshinweise Kat. A/i, 500 g/l (2010), lb.

Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und

Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Datenbasis:** Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

# **Technisches Merkblatt**



Reicolor Chemie-GmbH Werkstraße 21 D-90518 Altdorf b. Nürnberg Tel.: +49(0)9187/97 03-0 http://www.reicolor.de



Freigabedatum: 10.11.2022