

Zinkflake- Ausbesserungsspray LZ-13

für feuerverzinkte Oberflächen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Ausbesserungsspray für feuerverzinkte Oberflächen mit 80% Zink im Pigment. Ohne anorganische oder organischen Füllstoffe.
Hinweise	entspricht der DIN EN ISO 1461
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Zinkähnlich heller Farbton• Einfache Verarbeitung• Schnelle Trocknung• Hohe Deckkraft• Guter Korrosionsschutz
Verpackungsgrößen	Spraydose 400 ml
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 3 bis 4 m ² /400 ml-Dose
Farbtöne	hellsilber
Glanzgrad	matt
Lagerfähigkeit	Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler und trockener Umgebung min. 12 Monate ab Auslieferung oder 36 Monate ab Produktionsdatum (Aufdruck auf Dosenboden).

Verarbeitung

Auftragsverfahren	sprühen
Verarbeitungshinweise	Vor Gebrauch so lange schütteln, bis Klappergeräusch des Rührkörpers hörbar, Sprühabstand ca. 30 cm einhalten! In mehreren dünnen Schichten nach jeweiliger Zwischentrocknung auftragen. Nach Beendigung der Verwendung Dose kopfüber sprühen bis die Düse geleert ist und nur noch Treibgas entweicht. Dies verhindert ein Verkleben des Düsenkopfes.

Trocknung

staubtrocken: nach ca. 30 min
griffest: nach ca. 3 h
durchgetrocknet: nach ca. 1 Tag

Hinweise

Gefahrenhinweise

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 13.10.2022