

2K-EP-Zinkstaubgrundierung ZG-01



Zweikomponenten-Epoxidharz-Zinkstaubgrundierung mit Härter ZE-01 für Stahl und Eisen.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Zinkstaubgrundierung für sandgestrahlte Stahluntergründe.

Über 92% metallisches Zink (Reinheit 99,9 %) im

trockenen Film.

Gemäß DIN 1461, BS 4256:1995 und ASTM A780 /

A780M - 09 auch für die Ausbesserung von

feuerverzinktem Stahl geeignet.

Bestens geeignet für alle nachfolgenden Deckanstriche auf

2-Komponenten-Basis.

Eigenschaften • hervorragender Korrosionsschutz

gute Haftung

hohe Topfzeit

schnelle Trocknung

Farbtöne grau

Glanzgrad matt

Theoretische Ergiebigkeit ca. 4 m²/kg

Bindemittelart Epoxydharz in Verbindung mit Polyamidoamin

Verpackungsgrößen 1,2 kg ZG-01 + 100 g ZE-01 6,0 kg ZG-01 + 500 g ZE-01

Temperaturbeständigkeit ca. 100°C, kurzfristig ca. 150°C bei trockener Hitze

Härter ReiColor ZE-01

→ **Basis** Spezieller Härter mit langer Topfzeit

→ Mischungsverhältnis Teil A : Teil B nach Gew.-Teilen 12 : 1

Lagerfähigkeit Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler und

trockener Umgebung ca. 2 Jahre ab Lieferdatum.

Technisches Merkblatt



Verarbeitung

Materialzubereitung Vor dem Mischen beide Teile getrennt gut aufrühren und

homogenisieren. Boden und Gefäßwand müssen

miterfasst werden.

Dann beide Teile am besten mit Rührgerät gründlich

vermischen.

Auftragsverfahren streichen, rollen, spritzen

Untergrundvorbehandlung Es sind die Angaben in DIN EN ISO 12944 und in

einschlägigen Normen sorgfältig zu beachten.

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis max. + 40°C Material- und Objekttemperatur

Topfzeit ca. 8 h

Verdünnung ReiColor VE-50

Trockenzeiten Bei ca. 60 μm / + 20°C, DIN EN ISO 9117-5

T1 (staubtrocken): ca. 20 min T6 (grifffest): ca. 5 bis 6 h

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise Kat. A/j, 500 g/l (2010), lb.

Dieses Produkt enthält vermischt mit Härter ZE-01 max.

500 g/I VOC.

Gefahrenhinweise Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Weitere Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung,

sind zu beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer

Technisches Merkblatt



Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH Werkstraße 21 D-90518 Altdorf b. Nürnberg Tel.: +49(0)9187/97 03-0 http://www.reicolor.de



Freigabedatum: 17.10.2022