

# Wandfarbe

## DM-12

Innen-Wandfarbe auf Dispersionsbasis.



### Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Geruchsneutrale und lösemittelfreie Dispersionsfarbe mit hohem Kunstharzanteil, wasch- und scheuerbeständig, nur für Innen, nach DIN 53 778 WM. Für Innenanstriche auf Putz, Stuck, Gipskarton, Raufasertapete und Holz geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserverdünnbar</li> <li>• Gute Deckkraft</li> <li>• Geruchsneutral</li> <li>• Wasch- und scheuerbeständig</li> </ul>
<b>Bindemittelart</b>	Styrol-Acrylat-Dispersion
<b>Verpackungsgrößen</b>	2,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	3 bis 4 m <sup>2</sup> /l
<b>Farbtöne</b>	weiß, Abtönungen auf Anfrage
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Hinweise</b>	Alle Buntfarbtöne sind durch Abtönen mit ReiColor Volltonfarben DA-17 erzielbar. Kräftige Buntfarbtöne sind nur mit ReiColor Volltonfarben DA-17 als Basisfarben erreichbar.
<b>Dichte</b>	ca. 1,5 g/ml
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 1 Jahr nach Auslieferung. Vor Frost geschützt lagern. Geöffnete Gebinde alsbald verwenden.

### Verarbeitung

<b>Materialzubereitung</b>	Vor der Verarbeitung umrühren.
----------------------------	--------------------------------

<b>Auftragsverfahren</b>	streichen, rollen, spritzen
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Je nach Untergrund mit Tiefgrund ReiColor DD-15 vorgrundieren und zweimal streichen: 1. Anstrich mit max. 20 % Wasser verdünnen, 2. Anstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen. Am besten unverdünnt verarbeiten!
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C verstreichen.
<b>Trockenzeiten</b>	Staubtrocken nach 1 bis 2 Stunden. Durchtrocknung nach ca. 1 Woche.
<b>Verdünnung</b>	Arbeitsgeräte mit Wasser umgehend reinigen.

## Hinweise

<b>VOC-Sicherheitshinweise</b>	Kat. A/a, 30 g/l VOC (2010), wb Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
<b>Gefahrenhinweise</b>	Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Datenbasis:** Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

**Abbildungen:** Bei allen Abbildungen handelt es sich um exemplarische Darstellungen.

**Rechtshinweise:** Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage [www.reicolor.de/Produkte](http://www.reicolor.de/Produkte). Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.**

Reicolor Chemie-GmbH  
Werkstraße 21  
D-90518 Altdorf b. Nürnberg  
Tel.: +49(0)9187/97 03-0  
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 18.10.2022