Fassadenfarbe DM-13

Dispersionsfarbe für Außenfassaden.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Kunststoff-Dispersionsfarbe, gut füllend, für wetterbeständige Fassadenanstriche im Außenbereich mit vorzüglicher Deckkraft. Für alle tragfähigen Putzuntergründe, jedoch nicht geeignet für Kalksandstein.
Eigenschaften	• Wasserverdünnbar • Schlagregendicht • Wasserdampfdurchlässig • Gute Deckkraft
Bindemittelart	Styrol-Acrylat-Dispersion
Verpackungsgrößen	2,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
Theoretische Ergiebigkeit	4 bis 6 m²/l
Farbtöne	weiß, Abtönungen auf Anfrage
Glanzgrad	seidenmatt
Dichte	ca. 1,5 g/ml
Lagerfähigkeit	Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler, aber frostgeschützter und trockener Umgebung ca. 1 Jahr ab Auslieferung. Geöffnete Gebinde alsbald verwenden, Lagerzeit ist begrenzt.

Verarbeitung

Materialzubereitung	Vor der Verarbeitung Gebindeinhalt gut rühren. Boden und Gefäßwand müssen miterfasst werden.
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungshinweise	Je nach Untergrund mit ReiColor Tiefgrund DD-15 vorgrundieren und zweimal streichen:

	1. Anstrich mit max. 20 % Wasser verdünnen, 2. Anstrich möglichst unverdünnt, mit höchstens 10% Wasser verarbeiten. **Abtönen:** Alle Buntfarbtöne durch Abtönen von DM-13, weiß, mit ReiColor Volltonfarben DA-17 erzielbar. Kräftige Buntfarbtöne nur mit ReiColor Volltonfarben DA-17 als Basisfarben erreichbar.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C verstreichen.
Trockenzeiten	staubtrocken: ca. 2 bis 4 Stunden Durchtrocknung nach ca. 4 Wochen
Verdünnung	Am besten unverdünnt verarbeiten. Arbeitsgeräte mit Wasser umgehend reinigen.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise	Kat. A/c, 40 g/l VOC (2010), wb Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Gefahrenhinweise	Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.
Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
http://www.reicolor.de

Freigabedatum: 24.10.2022