Dispersions-Fassadenfarbe
DM-13

Kunststoff-Dispersionsfarbe, gut füllend, für wetterbeständige Fassadenanstriche im Außenbereich mit vorzüglicher Deckkraft.
Wasserverdünnbar. Schlagregendicht. Wasserdampfdurchlässig.
Für alle tragfähigen Putzuntergründe, jedoch nicht geeignet für Kalksandstein.

Liefergebinde:	3,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
Bestell-Nr.:	DM-13.00.0000.0 weiß DM-13.00.1111.0 abgetönt DM-13.00.2222.0 Vollton
Farbtöne:	weiß, getönt, Vollton
Lieferform:	gebrauchsfertig
Glanzgrad:	seidenmatt
Verarbeitungshinweise:	streichen, rollen, spritzen; je nach Untergrund mit Tiefgrund vorgrundieren und zweimal streichen: 1. Anstrich mit max. 20 % Wasser verdünnen, 2. Anstrich möglichst unverdünnt mit höchstens 10 % Wasser verarbeiten. Am besten unverdünnt verarbeiten! Nicht unter +5°C verstreichen. Vor Frost geschützt lagern. Vor der Verarbeitung umrühren. Arbeitsgeräte mit Wasser umgehend reinigen.
Abtönen:	Alle Buntfarbtöne durch Abtönen von DM-13, weiß, mit Volltonfarben DA-17 erzielbar. Kräftige Buntfarbtöne nur mit Volltonfarben DA-17 als Basisfarben erreichbar.
Trockenzeit:	ca. 2 – 4 Stunden
Durchtrocknung:	nach ca. 4 Wochen
Verbrauch:	1 Liter reicht für ca. 4 – 6 m², geöffnete Gebinde alsbald verwenden, Lagerzeit begrenzt!
Dichte:	1,5 g/ml
VOC – EU –Grenzwert:	Kat. A/c, 40 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/DM-13 überarbeitet am: 12.04.17 rei/in / Druckdatum: 12.04.17/01-06/D

ReiColor Chemie GmbH
D - 90518 Altdorf b. Nbg.
Tel.: +49 (0)91 87 / 97 03 - 0

ReiColor Farben und Lacke GmbH
A - 4642 Sattledt
Tel.: +43 (0)72 44 / 80 56 - 0

ReiColor barvy a laky s.r.o.
CZ - 33805 Mýto
Tel.: +420 371 / 75 02 - 40

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail: info@reicolor.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unsererer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000