

Latexfarbe DM-16

Latexfarbe für Wandflächen, scheuerbeständig.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Geeignet für Wandflächen in Wohngebäuden, Krankenhäusern, Kasernen, öffentlichen Objekten, für Küchen, Bad- und Duschkabinen, Treppenhäuser.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Wasserverdünnbar• Für innen und außen• Hoch beanspruchbar• Abwaschbar
Bindemittelart	Kunststoff-Latex
Verpackungsgrößen	2,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
Farbtöne	weiß, Abtönungen auf Anfrage Abtönen mit ReiColor Volltonfarbe DA-17
Glanzgrad	seidenglänzend
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 5 m ² /l
Lagerfähigkeit	Mindestens 1 Jahr nach Auslieferung. Angebrochene Gebinde innerhalb weniger Tage verarbeiten.

Verarbeitung

Materialzubereitung	Vor der Verarbeitung umrühren.
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungshinweise	gebrauchsfertig, evtl. mit ca. 2 bis 3% Wasser verdünnen Dunkle Flächenabschnitte zur besseren Abdeckung vorstreichen. Am besten 2 Anstriche auftragen!
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5°C Luft- und Objekttemperatur

Untergrundvorbehandlung	Sandende Untergründe mit ReiColor Tiefgrund DD-15 vorstreichen. Dunkle Flächenabschnitte zur besseren Abdeckung vorstreichen.
Trockenzeiten	Überstreichbar nach ca. 3 bis 4 Stunden, je nach Temperatur.
Verdünnung	Wasser

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise	Kat. A/b, 100 g/l VOC (2010), wb Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.
Gefahrenhinweise	Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 24.10.2022