

Siliconfarbe

DS-26

Fassadenfarbe auf Siliconharz-Dispensionsbasis.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Wetterbeständige, regenabweisende und äußerst wasserdampfdurchlässige Fassadenfarbe. Geeignet für Außen. Hohe Deckkraft. Geruchsarm. Umweltfreundlich nach DIN 18363 Abs. 2.4.1 und Abs. 3.2.1.2.11.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverdünnbar • Schlagregendicht • Wasserdampfdurchlässig • Regenabweisend • Gute Deckkraft
Bindemittelart	Polysiloxan-Siliconharz-Emulsionen
Verpackungsgrößen	2,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 4 bis 6 m ² /l, je nach Oberflächenrauigkeit
Farbtöne	weiß, Abtönungen auf Anfrage
Glanzgrad	matt
Dichte	ca. 1,5 g/ml
Lagerfähigkeit	Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler, aber frostgeschützter und trockener Umgebung ca. 1 Jahr ab Auslieferung. Geöffnete Gebinde alsbald verwenden, Lagerzeit ist begrenzt.

Verarbeitung

Materialzubereitung	Vor der Verarbeitung Gebindeinhalt gut rühren. Boden und Gefäßwand müssen miterfasst werden.
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen

Verarbeitungshinweise

Je nach Untergrund mit ReiColor Tiefgrundierung DD-15 oder ReiColor DS-15 vorstreichen. Anschließend Zwischen- und Deckanstrich mit Siliconfarbe DS-26.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5°C verstreichen.

Trockenzeiten

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.
Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verdünnung

Möglichst unverdünnt verarbeiten, max. 5 bis 10% Wasser zugeben.
Arbeitsgeräte mit Wasser umgehend reinigen.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise

Kat. A/c, 40 g/l VOC (2010), wb
Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 24.10.2022