# Holzpflegeöl
# LD-94

Auf Basis natürlicher Pflanzenöle und modifizierter Harze hergestelltes Pflegeöl für saugende Holzoberfläche. Biozidfrei. Silikonfrei.

Geeignet für alle Holzarten. Im Freien einzusetzen für Holzhäuser, Zaun- und Terrassenanlagen, Fenster, Türen, Gartenmöbel etc. Regenwasser muss frei abfließen können. Das Pflegeöl kann seine volle Wirkung nur auf offenporigen saugfähigen Holzoberflächen entfalten. Die Härtung des Ölfilmes erfolgt durch Luftsauerstoff.

Holzpflegeöl LD-94 schützt auch Metalloberflächen! Stahl- und Eisenteile werden vor dem Rosten bzw. Weiterrosten nachhaltig geschützt.

Holzpflegeöl LD-94 kann bis zu 10% als zusätzliche Korrosionsschutzkomponente allen Kunstharzlacken der Artikel-Reihe LK-12 beigemischt werden! Vorversuche durchführen!

| | |
|---|---|
| **Liefergebinde:** | 1,0 l<br>2,5 l<br>5,0 l |
| **Bestell-Nr.:** | LD-94.01.0000.0 nicht pigmentiert |
| **Lieferform:** | gebrauchsfertig, dünnflüssig, transparent |
| **Verarbeiten:** | Handauftrag, spritzen, streichen, rollen, tauchen<br>Je nach Bedarf 1 – 2 x mit leichtem Überschuss auftragen, kurz einziehen lassen, verreiben und Überschuss mit weichem Lappen abnehmen.<br>Vorab sind die Flächen gründlich zu säubern. |
| **Verdünnung:** | Produkt unverdünnt verarbeiten. |
| **Werkzeugreinigung:** | sofort nach Gebrauch mit Lackverdünnung oder Terpentin-Ersatz |
| **Auftragsmenge:** | ca. 30 – 80 g/m² |
| **Verarbeitungstemperatur:** | Nicht unter +12°C verarbeiten. |
| **Untergrund:** | Muss sauber, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. |
| **Trockenzeiten:** | bei vollständiger Penetration und einmaligem Auftrag durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen |
| **Dichte:** | ca. 0,92 g/ml |
| **VOC – EU-Grenzwert:** | Kat. A/i, 500 g/l (2010)<br>Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC. |
| **Lagerung:** | in nicht angebrochener Originalverpackung, kühl und frostfrei mind. 12 Monate |
| **Pflegehinweis:** | Wir empfehlen, das Ölen ein- bis zweimal jährlich zu wiederholen. |
| **Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:** | siehe Sicherheitsdatenblatt |

**Achtung:**
**Mit dem Produkt benetzte oder getränkte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich an der Luft selbst entzünden; deshalb alle benetzten Stoffe nach Gebrauch unter Luftabschluss (z. B. geschlossenes Gebinde) aufbewahren, bzw. entsorgen.**

TM/LD-94 überarbeitet am: 19.10.16 rei/in / Druckdatum: 19.10.16/01-04/D

**ReiColor Chemie GmbH**
D - 90518 Altdorf b. Nbg.
Tel.: +49 (0)91 87 / 97 03 - 0

**ReiColor Farben und Lacke GmbH**
A - 4642 Sattledt
Tel.: +43 (0)72 44 / 80 56 - 0

**ReiColor barvy a laky s.r.o.**
CZ - 33805 Mýto
Tel.: +420 371 / 75 02 - 40

Internet:
http://www.reicolor.de
e-Mail: info@reicolor.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unsererer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000