

# Hartöl LD-96

Pflegeöl für stark beanspruchte Holzoberflächen.



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Geeignet für alle saugfähigen Untergründe und stark beanspruchten Flächen im Innenbereich aus Holz, Kork, Stein, wie z.B. Fußböden, Treppen, Möbel, Arbeitsplatten, Holzpflaster, Industrieparkett.

Das Hartöl dringt tief in den Untergrund ein, härtet die Oberfläche und macht sie nach völliger Trocknung strapazierfähig und wasserabweisend.

Hartöl **LD-96** schützt auch Metalloberflächen. Stahl- und Eisenteile werden vor dem Rosten bzw. Weiterrosten nachhaltig geschützt.

Hartöl **LD-96** kann bis zu 10% als zusätzliche Korrosionsschutzkomponente allen Kunstharzlacken der ReiColor Artikelreihe **LK-12** beigemischt werden. Vorversuche durchführen.

### Eigenschaften

- harte Oberfläche
- geruchsarm
- wasserabweisend
- leicht zu verarbeiten

### Viskosität

dünnflüssig

### Verpackungsgrößen

1,0 l  
2,5 l  
5,0 l  
10,0 l

### Theoretische Ergiebigkeit

60 bis 80 ml/m<sup>2</sup>

### Farbtöne

transparent

### Dichte

ca. 0,85 kg/l

### Lagerfähigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler und trockener Umgebung ca. 2 Jahre ab Auslieferung.

### Beständigkeiten

gegen viele Haushaltschemikalien

### Hinweise

Hartöl **LD-96** kann an Flächen mit geringem Lichteinfall zu Dunkelgilbung führen.

## Pflegehinweis:

Flächen nur mit weichem Besen kehren. Niemals heißes Wasser zum Wischen verwenden. Nur handwarm, nebelfeucht behandeln.

Keine Microfasertücher oder -pads verwenden.

Flüssige Verunreinigungen umgehend entfernen.

## Verarbeitung

### Materialzubereitung

Hartöl **LD-96** ist gebrauchsfertig, kann aber auch verdünnt verarbeitet werden.

### Auftragsverfahren

streichen, rollen

### Verarbeitungshinweise

Hartöl **LD-96** gleichmäßig mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel auftragen, gut in die Oberfläche einreiben.

Nach ca. 10 bis 20 Minuten die gesamte Oberfläche mit fusselfreiem Lappen gründlich abreiben. Es dürfen keine glänzenden bzw. klebrigen Stellen zurückbleiben.

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss unbehandelt, saugfähig, sauber, trocken, fettfrei und frei von lockeren Bestandteilen sein. Eventuell vorher reinigen und entstauben und mit Schleifpapier der Körnung P120 oder P180 schleifen und Kanten runden.

### Trockenzeiten

Nach ca. 24 Stunden bei ca. 20°C und 60% Luftfeuchte trocken und mit sich selbst überstreichbar.

### Verdünnung

Bei sehr niedriger Temperatur und/oder bei gering saugenden Hölzern bis zu 20% ReiColor Terpentinersatz **VT-60** zugeben.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder ReiColor Universalverdünnung **VK-30** oder ReiColor Terpentinersatz **VT-60** reinigen.

## Hinweise

### VOC-Sicherheitshinweise

Kat. A/f, 700 g/l (2010), Ib  
Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.

### Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Weitere Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

### Entsorgung

Flüssigreste unter Beachtung der behördlichen Vorschriften als Sondermüll entsorgen.

Eingetrocknetes Hartöl als Hausmüll entsorgen.

**Achtung:** Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündungsgefahr mit Wasser tränken und entsorgen.

Das Hartöl selbst ist nicht selbstentzündlich.

**Datenbasis:** Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

**Abbildungen:** Bei allen Abbildungen handelt es sich um exemplarische Darstellungen.

**Rechtshinweise:** Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage [www.reicolor.de/Produkte](http://www.reicolor.de/Produkte). Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.**

Reicolor Chemie-GmbH  
Werkstraße 19 + 21  
D-90518 Altdorf b. Nürnberg  
Tel.: +49(0)9187/97 03-0  
<https://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 24.06.2024